

Eks. d
FISKERIDIREKTORATET
BIBLIOTEKET

FISKERIDIREKTORATETS KJEMISK-TEKNISKE
FORSKNINGSINSTITUTT

Termisk spalting av fettsyre-
hydroperoksyder i tran.

Av

Lars Aure, Karl M. Anthonsen og
Ernst Bjørsvik.

R. nr. 53/59
A.h. 42
Mars 1959.
LA/BW

BERGEN

Prövematerialet.

Til forsökene brukte en prima koldklaret torsketrana fra Finnmark. Luftblåsinga ble foretatt ved lav temperatur ($3 - 7^{\circ}\text{C}$) for nest mulig å nedsette spaltingen av de dannede peroksyder.

Tranen ble over en lengre tidsperiode (ialt ca. 4 - 5 måneder) oksydert til peroksydtallene 13, 29 og 54 og pröve uttatt fra hvert av disse oksydasjonstrinn. Den praktisk talt lineære ökning i peroksydtallet under luftblåsinga bevirket en jevn synkning i jodtallet (Wijs), som tabell 1 viser.

Tabell 1.

Peroksydtall ml n/500 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ pr.g tran	Jodtall (Wijs)
0,6	159,0
13	158,5
29	157,1
54	153,0

Under oksydasjonen er der således oppstått endel konjugerte dobbeltbindinger som unndrar seg bestemmelse etter Wijs jodtallsmetode.

Metodikk.

Av torsketrana, oksydert til peroksydtallene (PT) 13, 29 og 54, ble der uttatt pröver à 10 g i solide reagensglass forsynt med gummidropp og glasshane. Eventuell luft opplöst i tranen ble utdrevet med nitrogen, og reagensglass med pröve evakuert. De således forbehandlete tranpröver fra hvert oksydasjonsstrinn ble i tur og orden oppvarmet i bestemte tider ved konstant temperatur. Dette ble gjentatt for flere temperaturer i området $125 - 300^{\circ}\text{C}$. Før og etter oppvarmingen bestemtes peroksydtall (PT) og karbonyltall (KT) i tranen etter henholdsvis Wheeler's metode og foran nevnte benzidinreaksjon (2). Ved sistnevnte metode fant en det formålstjenlig å måle fargen ved 370 mu istedet for 350 mu, som metoden foreskriver, på grunn av tranens sjenerende egenabsorbasjon ved denne bølgelengde (350 mu). Ekstinksjonene bestemtes i

et Hilger Spectrophotometer. Som mål for peroksydene spaltprodukter er karbonyltallet (KT) her angitt som mg kanelaldehyd pr. kg tran.

Resultatene.

Alle data i forbindelse med undersökelsene er oppsatt i tabell 2. Av fig. 2, 3 og 4 vil en se at når tranprøvene ($PT = 13$, 29 og 54) oppvarmes ved 125°C avtar KT først raskt med tiden, siden langsmmere og proporsjonalt med økningen av KT. Ved 150°C går $PT \rightarrow 0$ etter 45 min. for alle tre peroksydnivåer samtidig som KT øker til henholdsvis 40 , 80 og 178 enheter. Ved höyere temperatur ($> 150^{\circ}$) vil KT etter forholdsvist kort tid nå en maksimumsverdi for så raskt å avta til et bestemt KT-nivå hvis höyde avhenger av såvel PT som temperatur. (Se f.eks. KT etter 240 min. i fig. 3 og 4). Hvordan dette KT-maksimum varierer med temperaturen (fra KT = 125 ved 200°C til KT = 50 ved 300°C) vises i fig. 3.

Ved temperaturer opptil 150°C er forholdet $n = KT\text{-ökning}/PT\text{-fall}$ konstant for prøvene $PT = 13$ og $PT = 29$. KT når et bestemt nivå etter 45 min. ved 150°C og etter 240 min ved 125°C (fig. 2 og 3). Et tilsvarende KT-nivå for prøven med höyst peroksydtall ($PT = 54$) nås allerede ved 125°C etter 90 min. Dette går fram av tabell 3.

Tabell 3.

PT i prøvene	13	13	13	29	29	54
Spaltetemp. $^{\circ}\text{C}$	125	150	125	150	125	125
Spaltetid, min.	240	45	240	45	90	
$n_1 = KT\text{-ökning}/PT\text{-fall}$	2,6	2,7	2,7	2,6	2,6	

Ved lavere temperaturer fås således $n = 2,6$ for alle tre peroksydnivå i tranen.

Ved höyere spaltetemperaturer ($> 150^{\circ}\text{C}$) fortsetter KT å stige selv etter at alle peroksyder er spaltet. KT gjennomlöper et maksimum og avtar senere mot en grenseverdi som foran nevnt (fig. 2, 3 og 4). En har her höyst sannsynlig med to samtidige reaksjoner å gjøre, nemlig konjugering av dobbeltbindingene i og polymerisering av aldehydene, hvor konjugeringen dominerer i begynnelsen og polymeriseringen senere.

At konjugering av dobbeltbindinger i aldehydene finner sted i peroxydholdig tran ved höyere temperatur konstatertes ved fölgende forsök:

A) Peroxydholdig tran ble oppvarmet i 45 min. ved 150°C hvorved alle peroxyder ble spaltet.

B) Tran fra forsök A oppvarmet ytterligere i 5 min. ved 200°C .

C) Den peroxydholdige tran oppvarmet i 5 min. ved 200°C .

Behandling av tranen i forsök A ga ubetydelig konjugering og KT var her lik 196. I forsök B øket KT til 210 og i forsök C til 250. Ved forsök C fås således betydelig höyere KT enn ved forsök B. Dette må skyldes tilstedevarelsen av peroxyder som ved höyere temperaturer beforderer konjugeringen vesentlig, i dette tilfelle med en ekstinksjonsökning på ca. 30 %.

De maksimale KT som en fikk når tranen, oksydert til forskjellig PT (PT = 13, 29 og 54), ble oppvarmet ved bestemte temperaturer er grafisk gjengitt i fig. 5. Prøvene PT = 13 og PT = 29 ga hver for seg praktisk talt samme maksimale KT ved 125° og 150°C henholdsvis 40 og ca. 80 (se også fig. 2 og 3). Ved höyere temperaturer stiger KT for disse prøver til et maksimum på henholdsvis 58 og 125 etter 22 - 25 min. og 10 - 12 min. oppvarmingstid ved $210 - 215^{\circ}\text{C}$. For tran med PT = 54 inntrer konjugering med etterfølgende polymerisering allerede ved 150°C (se også fig. 4). Det maksimalt oppnåelige KT = 237 for denne prøve nås ved ca. $180 - 185^{\circ}\text{C}$ etter ca. 4 - 5 min.

Forholdet n_2 mellom den maksimale ökning i KT (etter konjugering) og PT blir da for alle peroxydnivåer

$$n_2 = \frac{58 \div 4}{13} = \frac{125 \div 6}{29} = \frac{237 \div 16,7}{54} = 4,1$$


(hvor de uoppvarmte prøver KT-verdi er fratrukket).

At forholdet n_2 er konstant skulle tyde på samme konjugeringsgrad i aldehydene ved höye og lave PT - den eneste forskjell er at konjugeringen inntrer ved lavere temperatur og forløper raskere ved höyere PT.

Siden maks. KT-ökning/PT för og etter konjugering i aldehydene er henholdsvis $n_1 = 2,6$ og $n_2 = 4,1$ stiger benzidin-acetat-aldehydkompleksets ekstinksjon ved konjugeringen med maks. 55 - 60 %.

Polymerisering.

Det er velkjent at α,β -umettede karbonylforbindelser polymeriserer lett, särlig ved höyere temperaturer, og det antas at denne polymerisasjon foregår over radikalene



Polymerisat av aldehyder kan ikke reagere med benzidin-acetat hvorved KT (ekstinksjonen) avtar under polymeriseringen.

Av fig. 3 og 4 vil en se at for prøvene med PT = 29 g og PT = 54 går polymerisasjonsgraden med tiden mot bestemte nivåer avhengig av temperatur og PT. Differensen mellom KT max. (konj.) og KT-nivået etter polymerisering kan tas som mål for polymerisasjonsgraden. En får da den prosentdel av aldehydene som polymeriserer ved bestemte temperaturer som vist i tabell 4 og fig. 6.

Tabell 4.

Temp. °C	PT = 29		PT = 54	
	KT-nivå etter 240 min.	% av aldehyder polymerisert	KT-nivå etter 240 min.	% av aldehyder polymerisert
175	90	28	180	24
200	65	48	135	43
250	30	76	(68)	(71,5)
300	15	88	30	87

Under 150°C foregår ingen polymerisasjon av aldehydene selv i tran med PT = ca. 30. Ved höyere temperatur (> 150°C) øker polymerisasjonsgraden proporsjonalt med log temperatur til 100 % ved ca. 350°C (fig. 6).

Total harskhet.

Tranens totale harskhet (H) kan uttrykkes ved formelen

$$H = KT + n PT$$

Hvor n er forholdet KT-ökning./PT-fall når peroxydene spaltes fullstendig ved så lav temperatur at konjugering i aldehydene ikke finner sted. Under disse forhold er n funnet lik 2,6.

For traner med lav harskhet og helt opp til PT ca. 30 vil en oppvarmingstid på 45 min. ved 150°C gi fullstendig spalting av peroxydene uten konjugering i aldehydene. Ved høyere PT i tranen må temperaturen senkes og tiden forlenges, f.eks. til 125° i 90 - 120 min. for å unngå konjugering i og polymerisasjon av aldehydene.

Under ovennevnte forhold kan en således ved bestemmelse av aldehydharskhet (KT) og peroxydtall (PT) beregne tranens totale harskhet (H) etter formelen

$$H = KT + 2,6 PT \text{ (mg kanelaldehyd/kg tran)}$$

Sammendrag.

Resultatene av termisk spalting av hydroperoxyder i tran oksydert til forskjellig peroxydnivåer ved luftgjennomblåsing ved $3 - 7^{\circ}\text{C}$ kan sammenfattes således:

1. Når en tørsketran med peroxydtall (PT) < ca. 30 oppvarmes i vakuum ved 150°C fås et konstant forhold (n) mellom økning i karbonyltallet (KT) og nedgangen i PT lik 2,6. PT → 0 og KT når et bestemt nivå ved denne temperatur etter 45 min. oppvarmingstid.

For traner med PT > 30 kan en viss konjugering av aldehydene dobbeltbindinger, avhengig av PT, finne sted allerede ved 150°C , hvorved benzidinacetat-aldehydkompleksets molare eksistensjon økes og forholdet KT-ökning./PT-fall blir > 2,6. I slike traner må peroxydene spaltes ved 125°C i 90 - 120 min. for å få fullstendig destruksjon av peroxydene uten konjugering i aldehydene.

2. Da forholdet $n = KT\text{-ökning.}/PT\text{-fall} = 2,6$ er konstant ved temperatur $\leq 150^{\circ}\text{C}$, kan tranens totale harskhet (H) beregnes etter formelen:

$$H = KT + 2,6 PT \text{ (mg kanelaldehyd/kg tran)}$$

3. Ved stigende temperaturer $> 150^{\circ}\text{C}$ øker KT til et maksimum som for tran med PT = 13, 29 og 54 nås etter henholdsvis 22 - 25 min. ved ca. 210°C , 10 - 12 min. ved ca. 210°C og 4 - 5 min. ved $180 - 185^{\circ}\text{C}$. De tilhørende KT-maksima var (henholdsvis 58, 125 og 237). Nekkes KT for de uoppvarmete prøver fra henholdsvis 4, 6 og 16,7) fås et forhold mellom maks. KT-ökning og PT lik 4,1. Ved konjugering av aldehydene dobbeltbindinger øker således benzidinacetataldehyd-kompleksets ekstinksjon maksimalt med ca. 57 %.

4. Ved bestemte temperaturer $> 150^{\circ}\text{C}$ kan bare en viss prosent av karbonylforbindelsene, bestemt ved benzidinacetat-metoden, polymerisere. Polymerisasjonsgraden øker regelmessig (proporsjonalt med log temperatur) med temperaturen og når 100 % ved ca. 350°C .

5. Under ovennevnte spesifiserte forhold gir Holm, Ekbom og Wode's (2) benzidinacetat-aldehydbestemmeslesmetode et kvantitativt mål for peroksydenes spaltprodukter i torske-tran. Tranens totale harskhetsgrad (som mg kanelaldehyd/kg tran) kan derfor beregnes ved bestemmelse av dens peroksy- og karbonyltall.

Litteratur: (1) Lappin & Clark: Analyt. Chem. 23, 541 (1951).
(2) J. Am. Oil Chem. Soc. 34, 606 (1957).

Tabell 2 A. (PT = 13)

BADTEMPERATURER

Oppvarmings-tid, min.	100°C		125°C		150°C		175°C		200°C	
	Peroxyd-tall PT	Karbonyl-tall KT								
0	13,1	4,0	13,1	4,0	13,1	4,0	13,1	4,0	13,1	4,0
7,5	12,3	8,0	7,7	14,6	4,9	29,9	0,2	41,9	0,2	41,7
15	12	9,8	6,6	16,4	2,2	34,5	0	-	0	-
30	-	-	4,6	22,8	0,28	37,0	-	-	-	-
45	7,3	14,0	3,7	29,1	0,22	40,7	-	50,5	-	55,9
90	-	-	2,8	-	-	-	-	-	-	-
120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,9
180	-	-	0	-	0	41,0	-	42,0	-	-

Tabell 2 b. (PT = 29)

PDTTEMPERATURER


Oppvar- mings- tid, min.	125°C		150°C		175°C		200°C		250°C		300°C	
	Per- oksyd- tall PT	Kar- bonyl- tall KT										
0	29	6,5	29	6,5	29	6,5	29	6,5	29	6,5	29	6,5
7,5	-	19,4	12,1	43,5	3,3	86,0	0,3	82,8	0	76,0	0	47,6
15	20,6	28,0	7,3	58,1	0,25	89,4	0,25	117	-	76,5	-	34,8
30	17,4	39,0	2,3	70,8	0	98,0	0	108	-	57,7	-	30,6
45	12,7	46,5	0,5	78,5	-	96,5	-	85,5	-	49,1	-	26,8
90	8,8	65,0	0	81,0	-	94,5	-	-	-	46,6	-	-
240	2,4	77,0	-	80,0	-	93,0	-	64,0	-	28,5	-	15,0


Tabell 2 c. (PT = 54)

BADTEMPERATURER

Oppvarmings-tid, min.	125°C		150°C		175°C		200°C		300°C	
	Peroksyd-tall PT	Karbonyl-tall KT								
0	54	16,7	54	16,7	54	16,7	54	16,7	54	16,7
7,5	25,8	46,0	12,9	125	0	230	0	217	0	100
15	22,5	81,2	5,9	151	-	218	-	207	-	81
30	16,1	111,5	2,1	167	-	-	-	199	-	64
45	10,0	133	0,5	178	-	205	-	-	-	-
90	6,3	147,5	-	190	-	201	-	-	-	-
240	0,5	150	-	175	-	180,5	-	136	-	-

FIG. 2









FIG. 5.




FIG. 6.

